

Приложение Д
Форма протокола сертификационных испытаний продукции
Система добровольной сертификации
«Евразийское качество»

Испытательная лаборатория

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

ООО «Акцепт»

(наименование юридического лица)

Свидетельство участника Системы
«Евразийское качество» №

RU.ASK.L.046

Действительно до

23/12/2023

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24/1

« 25 » ноября 2021 г.

Основание для проведения испытаний

(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

Сертификационный центр «АКЦЕПТ», договор 30-20 от 06.07.2020

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение сертификационных испытаний)

Наименование продукции

Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий Bla)

Код продукции и наименование классификатора

ОКПД 2 23.31.10.

Изготовитель продукции
(объекта сертификации)

ООО «Витра Плитка»

Сведения об испытанных образцах

Образцы 175 шт.

Регистрационные данные испытательной лаборатории (центра)

RU.ASK.L.046 23.12.2023 г

Методика испытания

ГОСТ 30108-94, ГОСТ 27180-2019

Дата испытания

21 сентября 2021– 25 ноября 2021 г.

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№1 на трех листах, №2 на трех листах, №3 на трех листах, №4 на трех листах, №5 на трех листах

(номера приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий Bla)
соответствует

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательной
лаборатории (центра)

М.П.



(подпись)

Середюк П.В.
(Фамилия И.О.)

Приложение № 1 к протоколу сертификационных
испытаний № 24/1 от « 25 » ноября 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий В1а)
K949747LPR01VTEP 60X120 MARBLE-X BRECCIA CAPRAWHT 7LPR оттенок RL3

(наименование продукции)

ООО «Витра Плитка»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « » сентябрь 2021 г.

Дата проведения испытаний « 25 » ноября 2021 г.

Номер партії	-
--------------	---

Маркировка образца - _____

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Едини ца измере ния	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина: предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,6\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	-0,2%	соответствует
	Толщина: предельно допустимое отклонение средней толщины для каждой плитки от рабочего размера W			$\pm 5,0\% \pm 0,5$ мм.		+4,4% $\pm 0,4$ мм.	соответствует
3	Прямолинейность граней: предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 1,5$ мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+0,02%	соответствует

4	Косоугольность:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,15%	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W						
5	Кривизна лицевой поверхности:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,07%	соответствует
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
	выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера W						
	коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	$\leq 0,5$ максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,22 максимальное отдельное значение 0,34	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35 минимальное отдельное значение 32	ГОСТ 27180-2019, п.7	47,7 минимальное отдельное значение 45,4	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°C	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А, Класс 5 пятнообразователь №15.3.2 №15.3.3 Очистка - способ В, Класс 4 пятнообразователь №15.3.1	соответствует
11	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В, С	ГОСТ 27180-2019, п.12	GLA	соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации						
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов						
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2387	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует

14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180- 2019, п.9	3	соответствует
15	Сопротивление скольжению	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	R10	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	140±13	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит), K949747LPR01VTEP 60X120 MARBLE-X BRECCIA CAPRAWHT 7LPR оттенок RL3» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Группа изделий ВІа – «с низким водопоглощением».

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий, высокий».

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют».

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «Средняя». Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви, с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы). Указанное не относится к специальной обуви, например к обуви на шпильке.

Область применения:

- плитки керамические фасадные для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- плитки керамические фасадные для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- плитки керамические для организации систем навесных фасадов;
- плитки керамические для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- плитки керамические глазурованные для облицовки чаши бассейнов;
- плитки керамические для внутренней отделки стен зданий и сооружений;
- плитки керамические для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий.

Начальник испытательного центра

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*


(подпись)
(подпись)
(подпись)

Середюк П.В.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

Приложение № 2 к протоколу сертификационных
испытаний № 24/1 от « 25 » ноября 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий В1а)

K2800GA060810 M60X60 PLATFORM L.GREY R11B 20MM 5R оттенок RL4

(наименование продукции)

ООО «Витра Плитка»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « » сентябрь 2021 г.

Дата проведения испытаний « 25 » ноября 2021 г.

Номер партії	-	
--------------	---	--

Маркировка образца -

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Едини ца изме рения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина: предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W	% /мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,6%\±2,0 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	-0,2%	соответствует
2	Толщина: предельно допустимое отклонение средней толщины для каждой плитки от рабочего размера W			±5,0%\±0,5 мм.		+4,4%\0,4 мм.	соответствует
3	Прямолинейность граней: предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W	% /мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5%\±1,5 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+0,05%	соответствует

4	Косоугольность	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,21%	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W						
5	Кривизна лицевой поверхности:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,1%	соответствует
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
	выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера W						
	коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	$\leq 0,5$ максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,22 максимальное отдельное значение 0,34	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35 минимальное отдельное значение 32	ГОСТ 27180-2019, п.7	60,23 минимальное отдельное значение 59,06	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°C	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А, Класс 5 пятнообразователь №15.3.2 №15.3.3 Очистка - способ Д, Класс 2 пятнообразователь №15.3.1	соответствует
11	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В, С	ГОСТ 27180-2019, п.12	GLA	соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации						
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов						
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	16605	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует

14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180- 2019, п.9	4	соответствует
15	Сопротивление скольжению	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	R11	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	140±13	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит), K2800GA060810 M60X60 PLATFORM L.GREY R11B 20MM 5R оттенок RL4» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Группа изделий ВІа – «с низким водопоглощением».

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий, умеренный».

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют».

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «Высокая». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Область применения:


- плитки керамические фасадные для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- плитки керамические фасадные для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- плитки керамические для организации систем навесных фасадов;
- плитки керамические для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- плитки керамические глазурованные для облицовки чаши бассейнов;
- плитки керамические для внутренней отделки стен зданий и сооружений;
- плитки керамические для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий.

Начальник испытательного центра

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*


(подпись)
(подпись)
(подпись)

Середюк П.В.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий В1а)

K950211R0001MAE0 M60X60 CEMENTINE GREY R10B 7R оттенок RM2

(наименование продукции)

ООО «Витра Плитка»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « » сентябрь 2021 г.

Дата проведения испытаний « 25 » ноября 2021 г.

Номер партии

Маркировка образца -

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,6\% \setminus \pm 2,0 \text{ мм.}$	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,2%	соответствует
	предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W						
2	Толщина:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 5,0\% \setminus \pm 0,5 \text{ мм.}$	ГОСТ 27180-2019, п.5	+4,4%\0,4 мм.	соответствует
	предельно допустимое отклонение средней толщины для каждой плитки от рабочего размера W						
3	Прямолинейность граней:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \setminus \pm 1,5 \text{ мм.}$	ГОСТ 27180-2019, п.5	+0,03%	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W						

4	Косоугольность	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,15%	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W						
5	Кривизна лицевой поверхности:	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,05%	соответствует
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
	выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера W						
	коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	$\leq 0,5$ максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,22 максимальное отдельное значение 0,34	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35 минимальное отдельное значение 32	ГОСТ 27180-2019, п.7	47,7 минимальное отдельное значение 45,4	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°C	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А, Класс 5 пятнообразователь №15.3..3 Очистка - способ Д, Класс 2 пятнообразователь №15.3.1 №15.3.2	соответствует
11	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В, С	ГОСТ 27180-2019, п.12	GLA	соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации						
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов						
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2387	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует

14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180- 2019, п.9	4	соответствует
15	Сопротивление скольжению	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	R10	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	140±13	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит), K950211R0001MAE0 M60X60 CEMENTINE GREY R10B 7R оттенок RM2» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Группа изделий VIa – «с низким водопоглощением».

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий, умеренный».

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют».

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «Высокая». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Область применения:

- плитки керамические фасадные для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- плитки керамические фасадные для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- плитки керамические для организации систем навесных фасадов;
- плитки керамические для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- плитки керамические глазурованные для облицовки чаши бассейнов;
- плитки керамические для внутренней отделки стен зданий и сооружений;
- плитки керамические для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий.

Начальник испытательного центра

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Середюк П.В.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий В1а)

K945746R0001VTE0 30X60 NEWCON CREAM R10A 7R оттенок RN3

(наименование продукции)

ООО «Витра Плитка»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « 25 » сентябрь 2021 г.

Дата проведения испытаний « 25 » ноября 2021 г.

Номер партии -

Маркировка образца -

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Едини ца измере ния	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Длина и ширина: предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки от рабочего размера W	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,6% \ ±2,0 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	-0,1%	соответствует
	Толщина: предельно допустимое отклонение средней толщины для каждой плитки от рабочего размера W			±5,0% \ ±0,5 мм.		+4,4% \ 0,4 мм.	соответствует
3	Прямолинейность граней: предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W	% / мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	±0,5% \ ±1,5 мм.	ГОСТ 27180- 2019, п.5	+0,03%	соответствует

4	Косоугольность	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,18%	соответствует
	предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W						
5	Кривизна лицевой поверхности:	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,08%	соответствует
	выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
	выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера W						
	коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам						
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	$\leq 0,5$ максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,22 максимальное отдельное значение 0,34	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35 минимальное отдельное значение 32	ГОСТ 27180-2019, п.7	47,7 минимальное отдельное значение 45,4	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°C	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А, Класс 5 пятнообразователь №15.3.3 Очистка - способ Д, Класс 1 пятнообразователь №15.3.1 Очистка - способ Д, Класс 2 пятнообразователь №15.3.2	соответствует
11	Химическая стойкость:	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В, С	ГОСТ 27180-2019, п.12	GLA	соответствует
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации						
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов						
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2387	соответствует

13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180- 2019, п.11	100	соответствует
14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180- 2019, п.9	4	соответствует
15	Сопротивление скольжению	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	R10	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	140±13	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит), K945746R0001VTE0 30X60 NEWCON CREAM R10A 7R оттенок RN3» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Группа изделий ВIа – «с низким водопоглощением».

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий, умеренный, низкий».

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют».

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «Высокая». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Область применения:

- плитки керамические фасадные для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- плитки керамические фасадные для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- плитки керамические для организации систем навесных фасадов;
- плитки керамические для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- плитки керамические глазурованные для облицовки чаши бассейнов;
- плитки керамические для внутренней отделки стен зданий и сооружений;
- плитки керамические для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий.

Начальник испытательного центра

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Середюк П.В.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».

Приложение № 5 к протоколу сертификационных
испытаний № 24/1 от « 25 » ноября 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит, группа изделий В1а)

K909080R0001VTP0 M30X60 PIETRA PIENZA БЕЖ R9 7ПЕК оттенок RL4

(наименование продукции)

ООО «Витра Плитка»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «АКЦЕПТ»

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « » сентябрь 2021 г.

Дата проведения испытаний « 25 » ноября 2021 г.

Номер партии	-	-
--------------	---	---

Маркировка образца -

[illegible]

4	Косоугольность предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,2%	соответствует
5	Кривизна лицевой поверхности: выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера W коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам	%/мм.	ГОСТ 13996-2019, п. 5	$\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм. $\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм. $\pm 0,5\% \pm 2,0$ мм.	ГОСТ 27180-2019, п.5	-0,1% -0,09% +0,16%	соответствует
6	Качество лицевой поверхности	%	ГОСТ 13996-2019, п. 5	не менее 95% плиток без видимых дефектов	ГОСТ 27180-2019, п.5	видимые дефекты отсутствуют	соответствует
7	Водопоглощение	%	ГОСТ 13996-2019, п. 6	$\leq 0,5$ максимальное отдельное значение 0,6	ГОСТ 27180-2019, п.6	0,22 максимальное отдельное значение 0,34	соответствует
8	Предел прочности при изгибе	МПа	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 35 минимальное отдельное значение 32	ГОСТ 27180-2019, п.7	47,7 минимальное отдельное значение 45,4	соответствует
9	Термическая стойкость глазури	°C	ГОСТ 13996-2019, п. 6	125	ГОСТ 27180-2019, п.10.2	глазурь термически стойкая повреждений нет	соответствует
10	Устойчивость к образованию пятен	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по заявлению производителя	ГОСТ 27180-2019, п.15	Очистка - способ А, Класс 5 пятнообразователь №15.3.2 №15.3.3 Очистка - способ В, Класс 4 пятнообразователь №15.3.1 *	соответствует
11	Химическая стойкость: устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	класс-	ГОСТ 13996-2019, п. 6	А, В, С А, В	ГОСТ 27180-2019, п.12	GLA GA	соответствует
12	Разрушающая нагрузка	Н	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 1300	ГОСТ 27180-2019, п.7	2387	соответствует
13	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 13996-2019, п. 6	не менее 100	ГОСТ 27180-2019, п.11	100	соответствует

14	Износостойкость	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	1-5	ГОСТ 27180- 2019, п.9	4	соответствует
15	Сопротивление скольжению	класс	ГОСТ 13996-2019, п. 6	по требованию заказчика	ГОСТ 27180- 2019, п.14	R9	соответствует
16	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф±Δ:	Бк/кг	ГОСТ 13996-2019, п. 6	до 370	ГОСТ 30108-94	140±13	соответствует

Общее заключение:

Испытанные образцы «Керамическая плитка (глазурованный керамический гранит), K909080R0001VTP0 M30X60 PIETRA PIENZA БЕЖ R9 7РЕК оттенок RL4» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

Группа изделий ВIа – «с низким водопоглощением».

Класс стойкости к образованию пятен – «очень высокий, высокий».

Класс химической стойкости – «видимые изменения отсутствуют».

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «Высокая». Для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).


- плитки керамические фасадные для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- плитки керамические фасадные для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- плитки керамические для организации систем навесных фасадов;
- плитки керамические для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- плитки керамические глазурованные для облицовки чаши бассейнов;
- плитки керамические для внутренней отделки стен зданий и сооружений;
- плитки керамические для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий.

Начальник испытательного центра

(должность ответственного за проведение испытаний)

(должность представителя органа по сертификации)*

(должность представителя Центрального органа Системы «Евразийское качество»)*


(подпись)
(подпись)

Середюк П.В.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

* Если по «Порядку сертификации продукции в Системе «Евразийское качество» требуется присутствие представителей Центрального органа Системы «Евразийское качество» и органа по сертификации, то результаты сертификационных испытаний подписываются экспертом по сертификации и представителем Центрального органа Системы «Евразийское качество».